



OTTO INTERIEUR\ SCHNEEWEISSE INTERIEUR-ACRYLEMULSION FÜR WÄNDE UND DECKEN

- sparsame Deckung
- Weißeffekt
- gegen Trockenlöschung beständig
- lässt die Wände „atmen“

OTTO INTERIEUR ist zum Dekor- und Schutzanstrich von Wänden und Decken aus Zement-, Kalk-, Zementkalk-, Gipsmaterialien sowie Gipskarton-, Holz- und holzartigen Platten, die im Innenbereich gegen intensive Löschung beständig sind, geeignet. Verleiht eine matte, schneeweiße Deckung, durch welche die Wände „atmen“ können.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Viskosität bei einer Temperatur von (+20±0,5)°C nach Brookfield-Viskositätsmeter	[mPa·c]	von 4500 bis 5500
maximale Dichte	[g/cm ³]	1,59
maximale Aushärtungszeit bei einer Temperatur von +20±2°C und Luftfeuchtigkeit von 55±5%, Stufe 5	[Stunden]	3
qualitative Deckfähigkeit		III
Deckfarbe		weiß, matt

Grenzwerte für FOV im Produkt (A/a/FW), maximal 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 30 g/l.

GEBRAUCHSWEISE

Vorbereitung der Grundlage	<ul style="list-style-type: none"> • die Grundlage muss fest, trocken, frei von Staub und Fett sein • frische Zementkalkputze dürfen 3-4 Wochen nach Auftragen, Gipsputze – nach 2 Wochen, sogenannte „Trockenputze“ – nach Härtung, Schleifen und Entstaubung gestrichen werden • auf neue, dicke oder farbintensive Schichten wird empfohlen, die GRUNDIERFARBE HM ŚNIEZKA aufzutragen • alte Deckschichten aus Klebfarben vor dem Verputzen entfernen, mit Wasser und Waschmittel reinigen und abwischen • alte Deckschichten aus Emulsionsfarben, die schlecht auf dem Untergrund haften, entfernen, diejenigen, die guten Kontakt zum Untergrund haben – mit Wasser und Waschmittel reinigen • die gereinigten Deckschichten trocknen lassen; bei Bedarf können Untergründe mit hoher Aufnahmefähigkeit (mit Ausnahme von Gipsputz), frei gebundene, mit brüchigen Komponenten (die nach dem Reinigen Spuren auf der Handfläche hinterlassen) mit der universalen POLYMER-TIEFGRUNDIERFARBE oder POLYMER-TIEFGRUNDIERFARBE ACRYL-PUTZ® verstärkt werden. Ein richtig grundierter Untergrund sollte Satinglanz haben. • mit Pilz oder Schimmel verschmutzte Stellen mechanisch reinigen und mit dem pilztötenden Mittel PUMA HM ŚNIEZKA desinfizieren; dabei sollte die Notwendigkeit einer Entfernung der Ursache des Schimmelbefalls beachtet werden • die Unebenheiten im Untergrund mit Spachtelmasse ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH ausgleichen, Risse mit Spachtelmasse ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX auffüllen, große Löcher sollen mit der rieselfähigen Spachtelmasse ACRYL-PUTZ® ST 10 START oder ACRYL-PUTZ® ST 11 START S aufgefüllt werden und mit der GRUNDIERFARBE HM ŚNIEZKA gestrichen werden • Flecken von Nachtropfen, Nikotin, Öl sollten mit der Farbe HM Śniezka FÜR FLECKEN UND NACHTROPFEN-SPUREN HM Śniezka gestrichen werden.
-----------------------------------	--

Vorbereitung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Verdickung ist möglich, diese ist durch den Zusatz von bis zu 5% Wasser und sorgfältiges Mischen zu entfernen • vor dem Auftragen die Farbe sorgfältig vermischen • auf grundierte Untergründe keine verdünnte Farbe auftragen • zum Anstrich alter Deckschichten, die guten Kontakt zum Untergrund haben, die Farbe nicht verdünnen oder bei der Verdünnung nicht mehr als 3-5% Wasser hinzufügen
Auftragen	<ul style="list-style-type: none"> • in Innenräumen bei einer Temperatur der Umgebung und des Untergrunds von mehr als +10°C auftragen • mit Pinsel, Malerrolle oder durch Spritzen auftragen • nach dem Auftragen der ersten Schicht Aushärtung abwarten • die ausgeführte Deckschicht erhält ihre vollen Dekor- und Gebrauchseigenschaften nach vollständiger Aushärtung • je nach Art des Untergrunds die nächsten Schichten in Zeitabständen von 2 Stunden auftragen • das Werkzeug nach den Malerarbeiten mit Wasser abwaschen • Aufbewahrungstemperatur von +5°C bis +30°C

AUFTRAGEPARAMETER FÜR EINZELNE VERFAHREN

AUFTRAGE VERFAHREN	AUFTRAGEPARAMETER				
	Farbviskosität [c]	Lösemittelzusatz [%]	Durchmesser des Pistolendüseneinsatzes [mm]	Spritzendruck [mPa]	empfohlene Anzahl der Schichten
Pinsel, Malerrolle	Verkaufsausssehen	-	-	-	2-3
Druckspritzen	-	bis 20%	1,4	0,5	bis zur Deckung von befriedigender Qualität
hydrodynamisches Spritzen*	Verkaufsausssehen	-	0,43÷0,66	20÷21	2

GARANTIEFRIST: 24 Monate ab Herstellungsdatum
VERPACKUNG: Plastikeimer 1,4 kg, 4,2 kg, 7 kg, 14 kg, 20 kg
VERBRAUCH: bis 5-7 m²/kg bei Einschicht-Aufträgen je nach Art der Grundlage und Auftragsverfahren
ERHÄLTICHE FARBEN: weiß; die Farbe darf in jeder Farbe gefärbt werden mit Universalpigmentkonzentrat **COLOREX** (bis 10% vom Farbenumfang)

HINWEISE BEZÜGLICH DER ARBEITSSICHERHEIT UND -HYGIENE SOWIE FEUERSICHERHEIT

Das Produkt ist nicht brennbar und nicht als gefährliches Material klassifiziert. Während und nach den Malerarbeiten die Räumlichkeiten bis zum Verschwinden des Geruchs lüften, danach sind diese wieder benutzbar. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist wasserlöslich. Vor Kälte und Sonneneinstrahlung schützen. Aufbewahrungstemperatur +5°C bis +35°C.

ANMERKUNG

Die in der Karte der Eigenschaften des Produkts angeführten Informationen sind zur Gewährleistung des optimalen Gebrauchs des Produkts geeignet, doch resultiert hieraus keine Grundlage für eine juristische Verantwortung des Herstellers, da die Gebrauchsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Jede Vermischung des Inhalts des Produkts ist unzulässig und kann die Qualität des gebrauchten Materials bedeutend vermindern. Im Falle der Kombination mit Produkten anderer Hersteller tragen wir keinerlei Verantwortung. Die oben angegebenen Informationen wurden nach bestem Gewissen angegeben nach aktuellem Kenntnisstand und praktischer Erfahrung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Inhalt zukünftiger Anwendungshinweise ohne vorherige Mitteilung an die Verbraucher zu ändern.