



OTTO LACKFARBE ПФ-115 ALKYDLACKFARBE FÜR INNEN UND AUSSEN

- hohe Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen und Witterung
- ausgezeichnete Deckfähigkeit
- beständige und helle Farben
- dringt tief in die Poren ein

OTTO LACKFARBE ПФ-115 – die Lackfarbe ist zur Färbung von Holzflächen, grundierten Metallprodukten sowie Materialien aus Holz (Fenster, Türen, Möbel), Putz, Beton sowohl im Innen- als auch Außenbereich geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		
konventionelle Viskosität nach Viskositätsmeter vom Typ B3-246 oder B3-4 (d = 4 mm), für Lackfarben		von 80 bis 120
maximale Dichte	[g/cm ³]	1,25
maximale Härtingszeit bei einer Temperatur von +20±20°C Stufe 3	[Stunden]	16
Deckfähigkeit	g/m ²	100
Deckfarbe		weiß glänzend
ANWENDUNGSHINWEISE		
Vorbereitung des Untergrunds	<ul style="list-style-type: none"> • die Grundlage muss trocken, frei von Rost, Staub, Fett und anderen Verschmutzungen sein • mit Fett oder Ruß verschmutzte Stellen mit extraktivem Benzin säubern • auf neue Holzflächen und Flächen aus Materialien aus Holz wird empfohlen, die HOLZGRUNDIERFARBE HM ŚNIEŻKA aufzutragen • Holzflächen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, vor der Grundierung zusätzlich mit dem FARBLOSEM HOLZIMPRÄGNIERMITTEL HM VIDARON schützen • neue Metallflächen mit der korrosionshindernden SCHNELLTROCKENFARBE UREKOR S HM ŚNIEŻKA grundieren. Beschädigte Deckschichten von Ölfarben, die schlecht auf dem Untergrund haften, entfernen, die Fläche von Rost und anderen Verschmutzungen reinigen, bei Bedarf die Unebenheiten spachteln, offenen Untergrund grundieren • alte Deckschichten von hoher Qualität mit feinkörnigem Glaspapier putzen und entstauben 	
Vorbereitung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • die Lackfarbe sorgfältig vermischen • bei Bedarf mit Lösemittel für Öl-Phthalprodukte HM ŚNIEŻKA bis Arbeitsviskosität verdünnen 	
Auftragen	<ul style="list-style-type: none"> • bei einer Untergrund- und Umgebungstemperatur von mehr als + 10°C und Luftfeuchtigkeit von mehr als 80% mit einem flachen Pinsel mit weichem Haar, Velourrolle oder durch Spritzen auftragen • die nächste Schicht nach etwa 24 Stunden auftragen (niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Härtingszeit) • das Werkzeug nach den Malerarbeiten mit Lösemittel für Öl-Phthalprodukte HM ŚNIEŻKA reinigen 	
AUFTRAGEPARAMETER FÜR EINZELNE VERFAHREN		
AUFTRAGEN	AUFTRAGEPARAMETER	

Hersteller: „Śniezka-Ukraine“ GmbH,
81000, Ukraine, Gebiet Lwiw, Stadt Jaworiw, Prywoksalna Str., 1a
Kundentelefon: Tel.: (03259) 78150, 78151, Fax: (03259) 60120,
Verkaufsabteilung: Tel.: (03259) 60152

www.acrylputz.com.ua

Hergestellt nach der Technologie und Lizenz von
„Fabrik für Farben und Lacke Śniezka“ AG, Lubzina 34a, Polen

VERFAHREN	Farbviskosität [c]	Lösemittelzusatz [%]	Durchmesser des Pistolendüsenesatzes [mm]	Spritzdruck [MPa]	empfohlene Anzahl der Schichten
<i>Pinsel, Malerrolle</i>	<i>Verkaufsausssehen</i>	<i>bis 10 %</i>	-	-	1-2
<i>Druckspritzen</i>	25-35	bis 20%	1,5-2	0,3-0,5	1-2
<i>hydrodynamisches Spritzen*</i>	<i>Verkaufsausssehen</i>	-	0,26	20-21	1-2

GARANTIEFRIST: 12 Monate ab Herstellungsdatum

PACKUNG: Metalldose 0,9 kg, 2,7 kg

VERBRAUCH: 100-180 g/m² bei Einschicht-Aufträgen je nach Art des Untergrunds und Auftragsverfahren

ERHÄLTICHE FARBEN: weiß, die Farbe kann in jeder Farbe gefärbt werden mit dem Universalpigmentkonzentrat **COLOREX** (bis 10% vom Farbumfang)

HINWEISE BEZÜGLICH DER ARBEITSSICHERHEIT UND -HYGIENE SOWIE FEUERSICHERHEIT

Das Produkt ist nicht brennbar und nicht als gefährliches Material klassifiziert. Während und nach den Malerarbeiten die Räumlichkeiten bis zum Verschwinden des Geruchs lüften, danach sind diese wieder benutzbar. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist wasserlöslich. Vor Kälte und Sonneneinstrahlung schützen. Aufbewahrungstemperatur +5°C bis +30°C.

ANMERKUNG

Die in der Karte der Eigenschaften des Produkts angeführten Informationen sind zur Gewährleistung des optimalen Gebrauchs des Produkts geeignet, doch resultiert hieraus keine juristische Verantwortung des Herstellers, da die Gebrauchsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Jede Vermischung des Inhalts des Produkts ist unzulässig und kann die Qualität des gebrauchten Materials bedeutend vermindern. Im Falle der Kombination mit Produkten anderer Hersteller tragen wir keinerlei Verantwortung. Die oben angegebenen Informationen wurden nach bestem Gewissen angegeben nach aktuellem Kenntnisstand und praktischer Erfahrung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Inhalt zukünftiger Anwendungshinweise ohne vorherige Mitteilung an die Verbraucher zu ändern.

Hersteller: „Śnieżka-Ukraine“ GmbH,
81000, Ukraine, Gebiet Lwiw, Stadt Jaworiw, Prywoxalna Str., 1a
Kundentelefon: Tel.: (03259) 78150, 78151, Fax: (03259) 60120,
Verkaufsabteilung: Tel.: (03259) 60152

www.acrylputz.com.ua

Hergestellt nach der Technologie und Lizenz von
„Fabrik für Farben und Lacke Śnieżka“ AG, Lubzina 34a, Polen