



OTTO UNIVERSAL ACRYL-EMULSIONSFARBE FÜR INNEN UND AUSSEN

- *sparsamer Verbrauch und ausgezeichnete Deckfähigkeit*
- *perfekte Adhäsionsfähigkeit*
- *einfaches Auftragen*
- *lässt die Wände „atmen“*

OTTO UNIVERSAL ist eine Pigment- und Füllstoff-Suspension in Wasser-Pechdispersion mit Zusatz von veredelnden und Hilfsstoffen. Sorgt für eine matte, starke, gegen Witterung beständige Deckung, die die Wände „atmen“ lässt. Ist für den Dekor- und Schutzanstrich von Häuserfassaden und Wänden im Innenbereich geeignet. Zeichnet sich durch ausgezeichnete Adhäsion mit Zement-, Zementkalk-, Gips-, Gipskarton-, Holz- und holzartigen Untergründen sowie Beton aus.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		
Viskosität bei einer Temperatur von (+20°C nach Brookfield-Viskositätsmeter)	[mPa·c]	von 4000 bis 5000
maximale Dichte	[g/cm ³]	1,53
maximale Aushärtungszeit bei einer Temperatur von +20±2°C und Luftfeuchtigkeit von 55,5% ,Stufe 5	[Stunden]	3
Deckfähigkeit		II
Deckfarbe	matt	
ANWENDUNGSHINWEISE		
Vorbereitung des Untergrunds	<ul style="list-style-type: none"> • die Grundlage muss trocken und frei von Staub und Fett sein • frischer Putz kann 4 Wochen nach dem Auftragen gestrichen werden • Risse und Unebenheiten mit Zementkalkputz oder Spachtelmasse ACRYL-PUTZ® FD12 FASSADE auffüllen, wenigstens 3 Wochen vor den geplanten Malerarbeiten, Untergründe in Innenbereichen – Unebenheiten mit Spachtelmasse ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH ausgleichen, Risse mit Spachtelmasse ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX auffüllen, große Löcher mit rieselfähiger Spachtelmasse ACRYL-PUTZ® ST10 START oder ACRYL-PUTZ® ST11 START S ausgleichen und mit der GRUNDIERFARBE HM ŚNIEZKA decken • alte Deckschichten aus Ölfarben vor dem Putzen entfernen, mit Wasser und Waschmittel reinigen und abwischen • alte Deckschichten aus Emulsionsfarben, die am Untergrund haften, mit Wasser und Reinigungsmittel reinigen • die gereinigten Deckschichten alter Farbe trocknen lassen • bei Bedarf Untergründe mit hoher Aufnahmefähigkeit, frei gebundene, mit brüchigen Komponenten (die nach dem Reinigen Spuren auf der Handfläche hinterlassen) mit der universalen POLYMER-TIEFGRUNDIERFARBE oder POLYMER-TIEFGRUNDIERFARBE ACRYL-PUTZ® verstärken. Ein richtig grundierter Untergrund sollte Satinglanz haben. • mit Pilz oder Schimmel verschmutzte Stellen mechanisch reinigen und mit dem pilztötenden Mittel PUMA HM ŚNIEZKA desinfizieren; dabei sollte die Notwendigkeit einer Entfernung der Ursache des Schimmelbefalls beachtet werden • Untergründe in Innenbereichen – auf neue, feste oder farbbintensive Untergründe wird empfohlen, die GRUNDIERFARBE HM ŚNIEZKA aufzutragen 	

Hersteller:

„Śniezka-Ukraine“ GmbH,
81000, die Ukraine, Gebiet Lwiw, Stadt Jaworiw, Prywoxalna Str., 1a
Kundentelefon: Tel.: (03259) 78150, 78151, Fax: (03259) 60120,
Verkaufsabteilung: Tel.: (03259) 60152
www.acrylputz.com.ua

Hergestellt nach der Technologie und Lizenz von

„Fabrik für Farben und Lacke Śniezka“ AG, Lubzina 34a, Polen

Vorbereitung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • vor dem Auftragen die Farbe sorgfältig vermischen • beim ersten Anstrich frischer, nicht grundierter Untergründe wird empfohlen, die Farbe je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrunds durch einen Wasserzusatz bis 20% zu verdünnen • zum Anstrich alter Deckschichten aus Emulsionsfarben, die guten Kontakt mit der Grundlage haben, die Farbe nicht verdünnen oder beim Verdünnen nicht mehr als 3-5% Wasser hinzufügen
Auftragen	<ul style="list-style-type: none"> • bei Temperatur des Untergrunds und der Umgebung von +5°C bis +30°C auftragen • im Außenbereich nicht bei Niederschlag auftragen, d. h. bei Nebel, Regen, Schnee • mit Pinsel, Malerrolle oder durch Spritzen in zwei Schichten auftragen, die zweite Schicht nach der Aushärtung der ersten Schicht, d. h. nach etwa 2-4 Stunden • das Werkzeug nach den Malerarbeiten mit Wasser reinigen

AUFTRAGPARAMETER FÜR EINZELNE VERFAHREN

AUFTRAGVERFAHREN	AUFTRAGVERFAHREN				
	Farbviskosität [c]	Lösemittelzusatz [%]	Durchmesser des Pistolendüseinsatzes [mm]	Spritzendruck [MPa]	empfohlene Anzahl der Schichten
Pinsel; Malerrolle	Verkaufsausssehen	-	-	-	2
Druckspritzen	irrelevant				
hydrodynamisches Spritzen*	Verkaufsausssehen	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

*- das Spritzen erfolgt mithilfe der Ausrüstung der Firma Graco, Modell 395 ST PRO

HALTBARKEIT: 24 Monate ab Herstellungsdatum

VERPACKUNG: Plastikpackung: 4,2 kg, 7 kg, 14 kg, 20 kg
VERBRAUCH: bis 6 m²/kg bei Einschicht-Aufträgen je nach Art des Untergrunds und des Auftragsverfahrens

ERHÄLTICHE FARBEN: weiß, die Farbe darf in jeder Farbe gefärbt werden mit dem universalen Pigmentkonzentrat **COLOREX** (bis 10% vom Farbumfang)

HINWEISE BEZÜGLICH DER ARBEITSSICHERHEIT UND -HYGIENE SOWIE FEUERSICHERHEIT

Das Produkt ist nicht brennbar. Ist nicht als gefährliches Material klassifiziert. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist wasserlöslich. Vor Kälte und Sonneneinstrahlung schützen. Aufbewahrungstemperatur +5°C bis +35°C.

ANMERKUNG

Die in der Karte der Eigenschaften des Produkts angeführten Informationen sind zur Gewährleistung des optimalen Gebrauchs des Produkts geeignet, doch resultiert hieraus keine Grundlage für eine juristische Verantwortung des Herstellers, da die Gebrauchsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Jede Vermischung des Inhalts des Produkts ist unzulässig und kann die Qualität des gebrauchten Materials bedeutend vermindern. Im Falle der Kombination mit Produkten anderer Hersteller tragen wir keinerlei Verantwortung. Die oben angegebenen Informationen wurden nach bestem Gewissen angegeben nach aktuellem Kenntnisstand und praktischer Erfahrung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Inhalt zukünftiger Anwendungshinweise ohne vorherige Mitteilung an die Verbraucher zu ändern.

Hersteller:

„Sniezka-Ukraine“ GmbH,
81000, die Ukraine, Gebiet Lwiw, Stadt Jaworiw, Prywoxalna Str., 1a
Kundentelefon: Tel.: (03259) 78150, 78151, Fax: (03259) 60120,
Verkaufsabteilung: Tel.: (03259) 60152

www.acrylputz.com.ua

Hergestellt nach der Technologie und Lizenz von
„Fabrik für Farben und Lacke Śnieżka“ AG, Lubzina 34a, Polen