



**OTTO**  
farbe

## OTTO ЕМАЛЬ ПФ-115 АЛКІДНА ЕМАЛЬ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

- висока стійкість до впливу механічних та атмосферних факторів
- відмінна покривна здатність
- стійкі та яскраві кольори
- глибоко проникає в пористі поверхні

**OTTO ЕМАЛЬ ПФ-115** - емаль призначена для фарбування дерев'яних поверхонь, заґрунтованих металевих виробів, а також дерево похідних матеріалів (вікон, дверей, меблів) штукатурки, бетону як всередині, так і ззовні приміщень.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ		
умовна в'язкість по віскозиметру типу ВЗ-246 або ВЗ-4 (d = 4 мм), для емалей		від 80 до 120
густина, найбільша	[г/см <sup>3</sup> ]	1,25
час висихання при температурі +20 ± 2 <sup>o</sup> С ступінь 3, найбільше	[годин]	16
покривна здатність	г/м <sup>2</sup>	100
вигляд покриття		біле глянцево
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ		
<b>Підготовка основи</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• основа повинна бути сухою, очищеною від іржі, пилу, жиру і інших забруднень</li> <li>• засмолені та жирні місця протерти екстрактивним бензином</li> <li>• на нові дерев'яні поверхні та поверхні з деревопохідних матеріалів рекомендується нанести <b>ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТМ ŚNIEŻKA</b></li> <li>• дерев'яні поверхні, які особливо піддаються впливу атмосферних чинників, перед ґрунтуванням потрібно додатково захистити <b>БЕЗБАРВНИМ ІМПРЕГНАТОМ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТМ VIDARON</b></li> <li>• нові металеві поверхні заґрунтувати швидко сохнучою <b>АНТИКОРОЗІЙНОЮ ФАРБЮЮ УРЕКОР S ТМ ŚNIEŻKA</b></li> <li>• пошкоджені покриття олійних фарб, які погано прилягають до основи, усунути, поверхню очистити від іржі та інших забруднень, у разі потреби виїмки зашпаклювати, відкриту основу заґрунтувати</li> <li>• якісні старі покриття протерти дрібнозернистим наждачним папером та очистити від пилу</li> </ul>	
<b>Підготовка виробу</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• емаль старанно перемішати</li> <li>• залежно від потреби розбавити олійно-фталевим або олійно-фталевим (деароматизованим) розчинником <b>ТМ ŚNIEŻKA</b> до робочої в'язкості</li> </ul>	
<b>Нанесення</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• фарбувати при температурі основи і навколишнього середовища вище + 10<sup>o</sup>С та відносній вологості повітря не більше 80% плоским пензлем з м'яким ворсом, велюровим валиком або методом розпилення</li> <li>• наступний шар наносити приблизно через 24 години (низька температура та висока вологість повітря продовжує час висихання)</li> <li>• інструменти після закінчення малярних робіт вимити олійно-фталевим або олійно-фталевим (деароматизованим) розчинником <b>ТМ ŚNIEŻKA</b></li> </ul>	
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ		
<b>МЕТОДИ</b>	<b>ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ</b>	

### Виробник

ТзОВ «Снежка-Україна»,  
81000, Україна, Львівська обл., м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а  
Приймальня: тел.: (03259) 78150, 78151, факс: (03259) 60120,  
Відділ збуту: тел.: (03259) 60152

[www.acrylputz.com.ua](http://www.acrylputz.com.ua)

Виготовлено за технологією та ліцензією

АТ «Фабрика Фарб і Лаків Śniezka», Любзина 34а, Польща

<b>НАНЕСЕННЯ</b>	<b>в'язкість фарби [с]</b>	<b>додавання розчинника [%]</b>	<b>діаметр форсунки пістолета [мм]</b>	<b>тиск розпилення [МПа]</b>	<b>рекомендована кількість шарів</b>
пензель, валик	торговий вигляд	до 10 %	-	-	1-2
пневматичне розпилення	25-35	до 20%	1,5-2	0,3-0,5	1-2
гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,26	20-21	1-2

**ПЕРІОД ГАРАНТІЇ :** 12 місяців від дати виготовлення  
**УПАКОВКА:** Металеві банки 0,9 кг, 2,7 кг  
**РОЗХІД:** 100-180 г/м<sup>2</sup> при одношаровому нанесенні залежно від виду основи та способу нанесення  
**НАЯВНІ КОЛЬОРИ:** білий, фарбу можна забарвлювати в будь-який колір універсальним пігментним концентратом **COLOREX** (до 10% від об'єму фарби)

#### **ВКАЗІВКИ БГП та ППБ**

Виріб негорючий. Не класифікується як небезпечний матеріал. В процесі малярних робіт і після їх закінчення приміщення потрібно провітрювати до зникнення характерного запаху, після цього воно придатне для користування. Вироби зберігати в місці, недоступному для дітей. Виріб водорозчинний, берегти від замерзання та сонячних променів. Температура зберігання від +5°C до +30°C.

#### **ПРИМІТКА**

Інформація, що міститься в карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови застосування залишаються поза його контролем. Будь-яке втручання у склад продукції неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У випадку поєднання з продукцією інших виробників ми не несемо жодної відповідальності. Викладена вище інформація була надана добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

#### **Виробник**

ТзОВ «Снежка-Україна»,  
81000, Україна, Львівська обл., м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а  
Приймальня: тел.: (03259) 78150, 78151, факс: (03259) 60120,  
Відділ збуту: тел.: (03259) 60152  
[www.acrylputz.com.ua](http://www.acrylputz.com.ua)  
Виготовлено за технологією та ліцензією  
АТ «Фабрика Фарб і Лаків Śnieżka», Любзина 34а, Польща