



## ОТТО УНІВЕРСАЛЬНА АCRYL-PUTZ АКРИЛОВА ЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

- **економний розхід та відмінна покривна здатність**
- **відмінна адгезія до основи**
- **легке нанесення**
- **забезпечує "дихання" стін**

**ОТТО УНІВЕРСАЛЬНА** - є суспензією пігментів і наповнювачів у водній дисперсії смоли з додаванням допоміжних і облагороджуючих компонентів. Створює матове, міцне, стійке до впливу атмосферних чинників покриття, яке повною мірою дозволяє стінам "дихати". Призначена для декоративно-захисного фарбування фасадів будівель і стін всередині приміщень. Характеризується відмінною адгезією до цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев'яних, деревопохідних основ, а також бетону.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ		
в'язкість при температурі (+20°C по віскозиметру Брукфільда	[мПа·с ]	Від 4000 до 5000
густина, найбільше	[г/см <sup>3</sup> ]	1,53
час висихання при температурі +20±2°C та відносній вологості повітря 55±5% ступінь 5, найбільше	[годин]	3
покривна здатність		II
вигляд покриття	матове	
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ		
<b>Підготовка основи</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру</li> <li>• свіжі штукатурки можна фарбувати через 4 тижні після накладання</li> <li>• тріщини та нерівності штукатурки заповнити цементно-вапняною штукатуркою або шпаклювальною масою <b>ACRYL-PUTZ® FD12 ФАСАД</b> не менше ніж за 3 тижні до запланованого початку малярних робіт,</li> <li>• <b>основи всередині приміщень</b> – нерівності вирівняти готовою шпаклювальною масою <b>ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ</b>, тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою <b>ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС</b>, у випадку значних нерівностей – сипкою шпаклювальною масою <b>ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ</b> або <b>ACRYL-PUTZ® ST11 СТАРТ S</b> і покрити <b>ГРУНТУВАЛЬНОЮ ФАРБООЮ ТМ ŚNIEZKA</b></li> <li>• старі покриття клейових фарб усунути до штукатурки, промити водою з додаванням миючих засобів і сполоснути</li> <li>• старі покриття емульсійних фарб, які погано прилягають до основи, усунути, ті, що тримаються міцно, промити водою з додаванням миючих засобів</li> <li>• дати вимитим покриттям старих фарб висохнути</li> <li>• основи з високою поглинальною здатністю, вільно зв'язані, з крихкими компонентами (тобто такі, що залишають сліди на долоні після протирання) зміцнити <b>ПОЛІМЕРНОЮ ГРУНТОВКОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ</b> або <b>ПОЛІМЕРНОЮ ГРУНТІВКОЮ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ®</b> залежно від потреби. Належним чином заґрунтована основа повинна мати сатиновий глянець</li> <li>• місця, вражені грибком, покриті пліснявою, механічно очистити та продезінфікувати протигрибковим засобом <b>ПУМА ТМ ŚNIEZKA</b>, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причини виникнення грибка</li> <li>• <b>основи всередині приміщень</b> – на нові, міцні або забарвлені в насичений колір основи рекомендується нанести <b>ГРУНТУВАЛЬНУ ФАРБУ ТМ ŚNIEZKA</b></li> </ul>	

### Виробник

ТзОВ «Снежка-Україна»,  
81000, Україна, Львівська обл., м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а  
Приймальня: тел.: (03259) 78150, 78151, факс: (03259) 60120,  
Відділ збуту: тел.: (03259) 60152

[www.acrylputz.com.ua](http://www.acrylputz.com.ua)

Виготовлено за технологією та ліцензією

АТ «Фабрика Фарб і Лаків Śniezka», Любзина 34а, Польща

<b>Підготовка виробу</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• фарбу перед фарбуванням ретельно перемішати</li> <li>• для першого фарбування свіжих не заґрунтованих основ рекомендується розбавити фарбу залежно від поглинальної здатності основи, додаючи до 20% води</li> <li>• для фарбування старих покриттів емульсійних фарб, які добре прилягають до основи, фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи не більше 3-5% води</li> </ul>				
<b>Нанесення</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• фарбувати при температурі навколишнього середовища і основи від +5°C до +30°C</li> <li>• не фарбувати назовні при поганих атмосферних умовах, тобто під час туману, дощу, короточасного снігу</li> <li>• наносити пензлем, валиком або методом розпилення два шари фарби – другий шар після висихання попереднього, тобто приблизно через 2-4 години</li> <li>• інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою</li> </ul>				
<b>ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ</b>					
<b>МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ</b>	<b>ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ</b>				
	в'язкість фарби [с]	додавання розчинника [%]	діаметр форсунки пістолета [мм]	тиск розпилення [МПа]	рекомендована кількість шарів
пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	2
пневматичне розпилення	не стосується				
гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

\*- розпилення виконується на обладнанні фірми Graco, модель 395 ST PRO

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ** 24 місяців від дати виготовлення

:

**УПАКОВКА:** пластикова упаковка: 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг

**РОЗХІД:** до 6 м<sup>2</sup>/кг при одношаровому нанесенні залежно від виду основи та способу нанесення

**НАЯВНІ КОЛЬОРИ:** білий, фарбу можна забарвлювати універсальним пігментним концентратом **COLOREX**(до 10% від об'єму фарби)

#### **ВКАЗІВКИ БГП та ППБ**

Виріб негорючий. Не класифікується як небезпечний матеріал. Виріб зберігати у місці, недоступному для дітей.

Виріб водорозчинний, берегти від замерзання та сонячних променів. Температура зберігання від +5 до +35° С.

#### **ПРИМІТКИ**

Інформація, що міститься у карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови застосування залишаються поза його контролем. Будь-яке втручання у склад продукції неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У випадку поєднання з продукцією інших виробників ми не несемо жодної відповідальності. Викладена вище інформація була надана добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

#### **Виробник**

ТзОВ «Снежжа-Україна»,  
81000, Україна, Львівська обл., м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а  
Приймальня: тел.: (03259) 78150, 78151, факс: (03259) 60120,  
Відділ збуту: тел.: (03259) 60152

[www.acrylputz.com.ua](http://www.acrylputz.com.ua)

Виготовлено за технологією та ліцензією

АТ «Фабрика Фарб і Лаків Śnieżka», Любзина 34а, Польща