



ОТТО ГРУНТОВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ для підготовки основи

- назовні та всередині приміщень
- глибоко проникає в структуру основи
- зміцнює основу
- забезпечує добру адгезію

ОТТО ГРУНТОВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ - засіб призначений для ґрунтування цегляних, цементних, вапняних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, бетонних та інших основ та поверхонь з високою поглинальною здатністю. Підвищує адгезійну здатність, а також забезпечує правильне висихання нанесених пізніше виробів. Рекомендується під шпаклювальні маси, фарби, клеї та вирівнювальні покриття для стель, стін та підлоги, що знаходяться всередині та назовні приміщень.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ		
Умовна в'язкість, виміряна стаканом Форда Ø4 мм при температурі +20±0,5°C	[с]	9-12
Густина при температурі +20±0,1°C	[г/см³]	0,96-1,06
Показник концентрації водневих іонів, одиниць рН		6,0-8,5
Вміст нелетких речовин, не менш ніж	[%]	3
Час висихання - ступінь 3	[хвилин]	≤ 60
Зовнішній вигляд		рідина молочного кольору
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ		
Підготовка основи	<ul style="list-style-type: none"> • основа повинна бути відповідно міцною та рівною, витриманою, очищеною від забруднень та біологічної агресії (грибок, цвіль, мох тощо.) 	
Підготовка виробу	<ul style="list-style-type: none"> • виріб перемішати, розбавлення не рекомендується. 	
Нанесення	<ul style="list-style-type: none"> • наносити при температурі основи і навколишнього середовища від +5 °C до +25 °C в один шар пензлем, валиком або методом гідродинамічного розпилення, • не допускати виникнення калюж і підтікань, • на основи з високою поглинальною здатністю або слабкі рекомендується нанесення наступного шару виробу на злегка підсохлий перший шар, • подальші оздоблювальні роботи виконувати через 24 години з моменту закінчення ґрунтування, • при застосуванні назовні нанесення і висихання виробу не може відбуватися в поганих атмосферних умовах, • інструменти вимити водою. 	
ПАРАМЕТРИ ФАРБУВАННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ		

Виробник

ТзОВ «Сніжка-Україна»,
81000, Україна, Львівська обл., м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а
Приймальня: тел.: (03259) 78150, 78151, факс: (03259) 60120,
Відділ збуту: тел.: (03259) 60152

www.acrylputz.com.ua

Виготовлено за технологією та ліцензією

АТ «Фабрика Фарб і Лаків Śnieżka», Любзина 34а, Польща

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ ФАРБУВАННЯ				
	в'язкість	додавання розчинника	діаметр сопла пістолета	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	
пензель, валик	торгівельний вигляд	-	-	-	1-2
пневматичне розпилення	-	-	-	-	-
гідродинамічне розпилення *	торгівельний вигляд	-	0,43-0,66	3	1-2

Термін придатності: 12 місяців з дати виготовлення
Розхід: до 10 м²/дм³, залежно від поглинальної здатності основи
Упаковки: 1 дм³, 5 дм³, 10 дм³
Температура зберігання: +5 °С до +30 °С

БЕЗПЕКА І ЗБЕРІГАННЯ:

Берегти від дітей. Зберігати та складувати в щільно закритих упаковках. Оберігати від замерзання і прямих сонячних променів. Температура зберігання: від +5 °С до +30 °С.

ПРИМІТКА

Інформація, що міститься в карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови застосування виробу залишаються поза його контролем. Будь-яке втручання у складу продукції неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У випадку поєднання з продукцією інших виробників ми не несемо жодної відповідальності. Викладена вище інформація була надана добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Виробник

ТзОВ «Снежка-Україна»,
81000, Україна, Львівська обл., м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а
Приймальня: тел.: (03259) 78150, 78151, факс: (03259) 60120,
Відділ збуту: тел.: (03259) 60152
www.acrylputz.com.ua
Виготовлено за технологією та ліцензією
АТ «Фабрика Фарб і Лаків Śnieżka», Любзина 34а, Польща